

考试大整理混凝土小型空心砌块的要求自测题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/154/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A7_E6_c54_154432.htm 172.混凝土小型空心

砌块的要求自测题 一、单项选择题 来源：www.examda.com

1. 施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于()d。 A . 3 B . 7 C . 21 D . 28
2. ()严禁使用断裂小砌块。 A . 室内地面 B . 隔离墙体 C . 承重墙体 D . 所有墙体
3. 砌筑墙体时，小砌块应()。 A . 底面朝上反砌于墙上 B . 正面朝上砌于墙上 C . 侧面朝上砌于墙上 D . 哪面朝上砌于墙上都可以
4. 墙体转角处和纵横墙交接处应()。 来源：www.examda.com A . 分别砌筑 B . 同时砌筑 C . 砌筑完一面后再砌另一面 D . 怎样砌筑无所谓
5. 墙体砌筑时，对于临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度的()。 A . 1/3 B . 1/2 C . 2/3 D . 3/4
6. 检验砌筑墙体时，每检验批抽()接槎，且不应少于5处。 A . 10% B . 20% C . 30% D . 50%

- 二、多项选择题来源：www.examda.com
1. 检验小砌块和砂浆的强度等级时，其抽检数量为()。 A . 每一生产厂家，每1万块小砌块至少应抽检一组 B . 每一生产厂家，每2万块小砌块至少应抽检一组 C . 每一生产厂家，每5万块小砌块至少应抽检一组 D . 用于多层以上建筑基础和底层的小砌块抽检数量不应少于2组 E . 用于多层以上建筑基础和底层的小砌块抽检数量不应少于3组
 2. 检验砌筑墙体时，每检验批抽检数量为()。 A . 每检验批抽10%接槎 B . 每检验批抽20%接槎 C . 每检验批抽30%接槎 D . 每检验批抽检数量不应少于5处 E . 每检验批抽检数量不应少于8处

考点172自测题答案：来源：www.examda.com 一、

单项选择题：1 . D 2 . C 3 . A 4 . B 5 . C 6 . B 二、多项选择题：1 . AD 2 . BD 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com