

白棕绳的正确安全使用方法 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/450/2021_2022__E7_99_BD_E6_A3_95_E7_BB_B3_E7_c62_450805.htm (1) 白棕绳必须由剑麻基纤维搓成线，线再搓成股，最后由股拧成绳，并不得涂油。(2) 只允许用作起吊轻型构件和作为受力不大的缆风绳、溜绳等。(3) 穿绕滑车时，滑轮的直径应大于白棕绳直径的10倍，麻绳有结时，应严禁穿过滑车狭小之处；避免损伤麻绳发生事故，长期在滑车上使用的白棕绳，应定期改变穿绳方向，使绳磨损均匀。(4) 使用时应将绳抖直，使用中发生扭结也应立即抖直，如有局部受伤的白棕绳，应切去损伤部分。(5) 当绳不够长时，不宜打结接长，应尽量采用编接接长。(6) 使用中应严禁在粗糙的构件上或地上拖拉，并严防砂、石屑嵌入绳的内部磨伤白棕绳。(7) 捆绑有棱角的物体时，必须垫以木板或麻袋等物。(8) 编接绳头，绳套时，编接前每股头上应用细绳扎紧，编接后相互搭接长度：绳套不能小于白棕绳直径的15倍，绳头接长不小于30倍。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com