

一级建造师市政公用工程名师讲义(3)一级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c54_524152.htm

3)挖土(方)路基 ①根据测量中线和边桩开挖，每侧比路面宽出30~50cm。②挖方段不得超挖，应留有碾压而到设计标高的压实量。在路基设计标高以下60cm以内的树根等杂物，必须清除并以好土等材料回填夯实。③压路机不小于12t级，碾压自路两边向路中心进行，直至表面无明显轮迹为止。④碾压时视土的干湿程度而决定采取洒水或换土、晾晒等措施。⑤过街雨水支管应在路床碾压前施工。支管沟槽及检查井周围应用石灰土或石灰粉煤灰砂砾填实。

4)质量检查 1k411020 基层工程 1k411021 不同基层的基本施工要求 (1)水泥稳定土、石灰稳定土和石灰工业废渣稳定土基层(半刚性基层) ①水泥土、石灰土中土块应尽可能粉碎，土块最大尺寸不应大于15mm。②配料应准确.水泥土中水泥剂量不宜超过6%。③无论是厂拌还是路拌，洒水与拌合应均匀。④应严格控制基层厚度和高程，其路拱横坡应与面层一致。⑤应在混合料处于最佳含水量时碾压，达到以重型击实试验法为标准的最低压实度的要求。⑥应用12t以上的压路机碾压，随碾压增加，压实厚度也可增加，最多不超过20cm.使用压路机应先轻型后重型。⑦水泥土路拌法施工，从加水拌合到碾压终了的延续时间，不应超过3~4h，并应小于水泥的终凝时间。集中厂拌法施工，不应超过2h。⑧严禁用薄层贴补法进行找平 ⑨必须保湿养生。⑩应在春末和夏季组织施工。(1)养生期内严禁车辆通行。总之，基层应做到实、稳、匀、洁、干。(2)级配碎石和级配砾

石基层(粒料基层) ①颗粒级配应符合规定，级配碎石中的碎石颗粒组成曲线应是一根顺滑的曲线。 ②配料必须准确。混合料应拌合均匀，没有粗细颗粒离析现象。 ③在最佳含水量时进行碾压，达到以重型击实试验法确定的最低压实度的要求。 ④应用12t以上三轮压路机碾压，随压实厚度增加，碾重增加，压实厚度最大不应超过20cm。 ⑤未洒透层沥青或未铺封层时，禁止开放交通，以保护表层不受破坏。

例：水泥稳定土中，水泥土中水泥剂量不宜超过()% a 4 b 5 c 6 d 7 答案：c 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。

详细请访问 www.100test.com