

二级建造师考试建筑经济重点总结16注册建筑师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E7_c57_524273.htm

使用的碎石或卵石粒径不大于50 施工中遇有地基地面深度不同时，基土面应挖成踏步或斜坡搭接 分段施工时，接头处应作斜坡，每层错开500-1000 每层虚铺厚度不大于300 不宜用机械夯实来源

：www.examda.com 10. 强夯地基施工，锤重及落距分别不宜小于8吨、6米 11. 用于处理湿陷黄土地基，应选用强夯夯实 12. 混合结构主体施工阶段的主导工程是砌砖墙、安楼板 13. 按施工规范规定，混凝土只有达到最低强度1.2MPa时，方可承受荷载 14. 影响填土压实质量的因素是压实功、土的含水率和每层铺土厚度 压功越大土越压实，土在最佳含水率的情况下才能获得最大密实度，每层铺土厚度越小，压实质量越好 15. 砌砖工程中，砂子是中砂，砂子的含泥量不允许超过5% 16. 石灰膏熟化时间为15天来源：考试大 17. 水泥的品种与标号符合砌筑砂浆试配单的要求 18. 使用的砖的品种、强度等级、外观符合要求，并有出厂合格证（百考试题注册建筑）

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com