

二级建造师考试建筑经济重点总结17注册建筑师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E7_c57_524274.htm

19. 砂浆应随拌随用，砌砖墙用水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在拌成后3小时和4小时内使用完毕。 20. 砂浆品种必须符合设计要求，同品种、同标号砂浆各组试块的平均强度不小于设计强度 21. 砂浆的任意一组试块的强度不小于0.75倍设计强度 22. 实心砖砌体宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的‘三一’砌砖法 23. 一顺一丁式上下皮间竖缝应相互错开1/4砖长 梅花式上下皮间竖缝应相互错开1/4砖长 来源：考试大 全顺式上下皮间竖缝应相互错开1/2砖长 全丁式上下皮间竖缝应相互错开1/2砖长 24. 宽度小于1米的窗间墙，应选用整砖砌筑 25. 砖墙水平和竖缝宽度一般为10 26. 砖墙每日砌筑高度以不超过1.8米为宜 27. 毛石基础每天砌筑不应超过1.2米 毛石墙体应分层砌筑，每层高度应控制在300-400 毛石墙体的灰缝应控制在10-20毫米 毛石墙体必须设置拉结石，一般每0.7平方米墙面至少应设置一块 28. 砖墙的水平灰缝的饱满度不低于80%（百考试题注册建筑）

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com