

二级建造师考试建筑经济重点总结30注册建筑师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E7_c57_524287.htm

136. 石油沥青油毡的标号是根据油毡中每M²纸胎的重量确定的 137. 在无保温层的装配式屋面上，为避免结构变形将油毡防水层拉裂，应沿屋面板的端缝先单边点贴一层宽度为200-300的油毡，或采用其他能增大防水延伸变形的可靠措施，然后再铺贴屋面油毡 138. 各层油毡满铺贴的搭接宽度，长边不应小于70，短边不应小于100 各层油毡条铺贴的搭接宽度，长边不应小于100，短边不应小于150 139. 屋面采用沥青胶结材料时，其沥青的软化点应较室内和室外可能最高温度高出20-25℃，且不得低于40℃

140. 屋面防水工程施工时，应先做好屋面排水比较集中的部位，并应由屋面最低标高处开始铺贴 141. 石油沥青油毡屋面防水工程施工时 基层必须平固无松动现象，表面平整百考试题 基层与突出屋面结构的连接处，以及基层的转角处，均应做成半径为100-150的圆弧或钝角 找平层宜设宽度为20的分格缝，其纵横向间距不宜大于6米 找平层的含水率应小于9%

（百考试题注册建筑）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com