

二级建造师考试建筑经济重点总结32注册建筑师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E7_c57_524289.htm

151. 高分子防水卷材厚度的选择 当屋面防水等级为 级时，厚度不应小于1.5 当屋面防水等级为 、 级时，厚度不应小于1.2 当屋面防水等级为 级时，不宜选用 152. 水落管的内径不宜小于75 水落管距离墙面不应小于20 水落管排水口距离散水破的高度不应大于200 一根水落管的屋面最大汇水面积宜不大于200平方米 153. 对自粘性高聚物改性沥青防水卷材 铺贴卷材时，应排除卷材下面的空气，并辊压粘结牢固 铺贴的卷材应平整顺直，不得扭曲、皱折 接缝口应用密封材料封严，宽度不小于10 每幅卷材的每边粘贴宽度不应小于10 154. 涂膜防水屋面主要适用于 、 级的屋面防水，也可用做 、 级屋面的多道防水设防中的一道防水层（百考试题注册建筑） 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com