

二级建造师考试建筑经济重点总结34注册建筑师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E7_c57_524290.htm

165. 细石混凝土防水屋面的厚度不应小于40 细石混凝土的强度等级不应低于C20
166. 普通细石混凝土防水施工的要求 混凝土的水灰比不应大于0.55来源：考试大 每立方米混凝土中水泥用量不应小于330kg 混凝土的搅拌时间不应少于2分钟 混凝土的养护时间不应少于14天
167. 密封防水的接缝宽度不应大于40且不应小于10 接缝深度可取接缝宽度的0.5-0.7倍 接缝部位外露的密封材料上宜设保护层，其宽度不应小于100 接缝处的密封材料底设置的背衬材料应选择与密封材料不粘结或粘结力弱的材料
168. 改性沥青密封材料的防水施工环境气温宜为0-35 当采用热灌法施工时，应由下向上进行 应先浇灌垂直于屋脊的板缝 纵横交叉处宜平行于屋脊的两侧板缝各延伸浇灌150
169. 干铺的保温层可在负温度下施工（百考试题注册建筑）

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com