

二级建造师考试建筑经济重点总结33注册建筑师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E7_c57_524292.htm

155. 沥青基防水涂膜在 级防水屋面上单独使用时，不应小于8 156. 高聚物改性沥青涂膜不应小于3来源：考试大 157. 合成高分子防水涂膜不应小于2 158. 防水涂膜应分层分遍涂布，待先涂的涂层干燥成膜后，方可涂布后一遍涂料 需铺设胎体增强材料时，且屋面坡度不大于15%时，应垂直屋脊铺设，并由屋面最低处向上操作 采用两层胎体增强材料时，上下层不得互相垂直铺设 胎体长边搭接宽度不得小于50，短边搭接长度不得小于70 159. 防水涂膜应由两层及以上涂层组成 160. 涂层中央铺胎体增强材料时，宜边涂边铺胎体 161. 沥青基防水涂膜的施工顺序是先做节点、附加层，然后再进行大面积涂布 162. 屋面转角及立面的涂层应薄涂多遍，不得有流淌、堆积现象 163. 溶剂型合成高分子防水涂料的施工环境温度宜为-5 ~ 35 164. 刚性防水屋面的坡度宜为2%-3%（百考试题注册建筑）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com