

二级建造师考试建筑经济重点总结35注册建筑师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E7_c57_524293.htm

170. 用水泥砂浆粘贴的板状保温层，和用乳化沥青胶结的整体现浇保温层，在气温低于5℃时，不宜施工 171. 用热沥青粘结的整体现浇保温层，不宜在气温低于-10℃时施工 172. 蓄水屋面的坡度不宜大于0.5% 173. 架空隔热屋面的坡度不宜大于5% 174. 种植屋面的坡度不宜大于3%来源：www.examda.com 175. 倒置式屋面的坡度不宜大于2% 176. 平瓦屋面适用于防水等级为Ⅰ、Ⅱ级的屋面防水 177. 油毡瓦屋面适用于防水等级为Ⅰ、Ⅱ级的屋面防水 178. 压型钢板屋面适用于防水等级为Ⅰ级的屋面防水 179. 波形瓦屋面适用于防水等级为Ⅰ级的屋面防水 180. 铺设波形瓦屋面时，大波瓦和中波瓦的搭接宽度不应小于半个波小波瓦的搭接宽度不应少于一个波. 上下两排波瓦搭接长度不应少于100 181. 装饰工程按部位可分为内装饰和外装饰 按使用材料和施工方法可分为抹灰工程、饰面工程、油漆工程、粉刷工程和裱糊工程 182. 抹灰工程按施工部位可分为墙面抹灰、顶棚抹灰和地面抹灰 183. 按使用材料和装饰效果可分为一般抹灰和装饰抹灰 184. 一般抹灰按使用材料的分为石灰砂浆、水泥砂浆和混合砂浆 185. 一般抹灰按使用要求、质量标准可分为普通抹灰、中级抹灰和高级抹灰 186. 装饰抹灰可分为水刷石、水磨石、干粘石、斩假石、假面砖、仿石、彩色抹灰、拉条灰、洒毛灰、拉毛灰、甩毛灰、喷砂、喷涂、滚涂、弹涂等 其中水刷石、干粘石、斩假石、拉毛灰、甩毛灰等一般用于外墙面 而水磨石一般用于室内地面、踢脚线、楼梯

踏步面等，不宜用于外墙面 187. 抹灰层一般由底层、中层和面层组成 188. 底层的作用是使抹灰层与基层牢固粘结和初步找平作用.厚度为5-9 189. 中层主要起找平作用.厚度5-12来源：考试大 190. 面层起装饰作用.厚度2-5 191. 抹灰层总厚度为15-20，最厚不宜超过25 192. 装饰抹灰的作用有（百考试题注册建筑） 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com