

二级建造师考试建筑经济重点总结38注册建筑师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/524/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E7\\_c57\\_524299.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E7_c57_524299.htm)

224. 缸砖面层、陶瓷锦砖面层的结合层水泥砂浆强度等级 M15 大理石、整体水磨石面层的结合层水泥砂浆强度等级 M10

225. 水泥混凝土面层采用的粗骨料，其最大粒径不应大于面层厚度的2/3

226. 水泥混凝土面层的强度等级不应小于C20

227. 水泥砂浆面层的的体积比宜为1：2(水泥：砂)

228. 水泥砂浆面层采用的水泥标号不应小于425号

229. 水磨石面层的石粒粒径宜为4-14

230. 水泥砂浆结合层上铺贴缸砖、陶瓷地砖、水泥花砖面层时在铺贴前应将砖浸水湿润后晾干待用 铺贴时宜采用干硬型水泥砂浆

百考试题(www . Examda。com) 面砖的缝隙宽度如为虚缝铺贴时宜为2-10 面层铺贴应在2天内应填缝，待水泥浆或水泥砂浆凝结后再擦净

231. 贴塑料壁纸时，竖向对接应设在距阳角大于50毫米处

232. 矿棉板装饰吸音施工时，施工现场的相对湿度应在80%以下

233. 粘贴小块轻型花饰时的固定方法有 水刷石花饰，用水泥砂浆或聚合物水泥砂浆，并用木螺钉固定 石膏花饰宜用水泥砂浆粘贴 纸质花饰宜用胶粘剂粘贴

234. 裱糊的原则是先垂直后水平面、先细部后大面、先长面后短面

235. 在活动底板面层质量标准中 表面应平整，用2米直尺检查时，其允许空隙不应大于2mm 相邻板块间缝隙不应大于0.3mm 相邻板块的不平度不应大于0.4mm 板块与四周墙面间的缝隙不应大于3mm

( 百考试题注册建筑\_\_ 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)