

一级结构之钢结构的除锈等级划分结构工程师考试 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E7_BB_93_E6_c58_524169.htm

一、钢材表面锈蚀和除锈等级标准为国家标准GB8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》。二、标准将除锈等级分成喷射或抛射除锈、手工和电动除锈、火焰除锈三种类型。三、喷射和抛射除锈，用字母“sa”表示，分四个等级：sa1轻度的喷射后抛射除锈。钢材表面无可见的油脂、污垢、无附着的不牢的氧化皮、铁锈、油漆涂层等附着物。sa2彻底的喷射或抛射除锈。钢材表面无可见的油脂、污垢，氧化皮、铁锈等附着物基本清除。sa2 $\frac{1}{2}$ 非常彻底的喷射或抛射除锈。钢材表面无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈、油漆涂层等附着物，任何残留的痕迹仅是点状或条状的轻微色斑。sa3使钢材表面非常洁净的喷射或抛射除锈。钢材|百考试题|表面无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈、油漆涂层等附着物，该表面显示均匀的金属色泽 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com