

09年二级建造师《施工管理》考点整理5二级建造师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/533/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_533548.htm

1、劈离砖常见的规格是200mm×100mm，厚度为11mm；240mm×52mm，厚度为14mm；300mm×300mm，厚度为11mm。2、只能用于室内不能用于室外的陶瓷面砖是有釉陶质砖。3、影响木材正常使用阶段变形稳定性含水率指标是平衡含水率。4、木材由于其构造不均匀，胀缩变形各方向不同，其变形最大的是弦向。5、国标要求，实木地板的含水率为7%小于等于含水率小于等于我国各地区的平衡含水率。6、实木地板根据产品的外面质量、物理力学性能分为优等品、一等品和合格品。7、针叶树木材质的实木地板其气干密度不低于0.32g/立方米。8、室内做吸声墙面，若选用木质纤维板，应选用软质纤维板。9、阳光控制镀膜玻璃的单向透|百考试题|视性表现为光弱方至光强方呈透明。10、着色玻璃对热射线、室内反射长波射线、可见光的长波光具有较强的吸收作用。11、有抗冲击作用要求的商店、银行等及水下工程安全性能高的场所或部位应采用夹层玻璃。12、单面压花玻璃具有透光不透视的特点，具有私密性。作为浴室、卫生间门窗玻璃应将其压花面朝外。13、用于大面积玻璃幕墙的玻璃宜选择半钢化玻璃。14、夹层玻璃是在两片或多片玻璃原片之间，用聚乙烯醇缩丁醛树脂胶片经加热、加压粘合而成的平面或曲面的复合安全玻璃制品。15、丙烯酸酯外墙涂料属于乳液型外墙涂料。16、塑铝板广泛用于建筑幕墙、室内外墙面、柱面、顶面的饰面处理。17、调合漆是以干性油和颜料为主要|百考试

题|成分制成的油性不透明漆。 18、装饰饰面用防火板属于三聚氰胺层压板。 19、氯磺化聚乙烯橡胶防水卷材属中高档，适用于彩色防水屋面。 20、使用温度最高的纤维状的防火材料是硅酸铝棉。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com