

不破坏原装修卫生间维修施工组织设计二级建造师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao_ti2020/535/2021_2022__E4_B8_8D_](https://www.100test.com/kao_ti2020/535/2021_2022__E4_B8_8D_E7_A0_B4_E5_9D_8F_E5_c55_535552.htm)

[E7_A0_B4_E5_9D_8F_E5_c55_535552.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/535/2021_2022__E4_B8_8D_E7_A0_B4_E5_9D_8F_E5_c55_535552.htm) 1、会同相关方面查看施工现场，记录其关键部位和重点部位。 2、组织本单位技术人员、质检人员、主要施工人员与相关方面进行防水要求、技术交底和注意事项。召开施工前安排，重点部位的施工及检验要求，并做会议记录。 3、清理地表面的油污等杂质，对阴阳角、管口部位和瓷砖缝进行开槽处理，槽宽3mm、深5mm. 4、界面层处理：用PA-A对阴阳角、管口部位和施工瓷砖缝用PA-A型益胶泥填充沟槽，厚约3mm，要求均匀无漏填..... 5、防水层处理：|百考试题|在沟槽界面层上填充厚约2mm的白色装饰型益胶泥做防水层，要求均匀无漏填。 6、重点部位检查：要求过渡平滑无缺陷。 7、关键部位再处理：对阴阳角、管口部位用软毛刷蘸白色装饰型益胶泥均匀涂刷。 8、保养：用喷洒壶洒水保养，严禁用水龙头急水冲其表面。根据天气情况，以防水层表面不变白为准，保养期1天。 9、现场清理，保持环境卫生。 10、闭水实验|百考试题|：防水层施工完成24小时后即可做闭水实验。48小时不渗不漏既为合格。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com