

散水工程技术交底材质要求岩土工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/580/2021_2022__E6_95_A3_E6_B0_B4_E5_B7_A5_E7_c63_580858.htm 把岩土师站点加入收藏夹

施工准备之材质要求

- 1、土：宜优先使用基槽中挖出的土，或土质与之相似的粘土、亚粘土，不得含有有机杂质，使用前宜过筛，其粒径不大于15mm，含水量以12%~15%为宜(手感可捏成团，轻掰即散)。
- 2、石灰：应用块灰或生石灰粉，使用前充分熟化，不得含有未熟化生石灰块，其粒径不大于5mm，也不得含有过多水份。
- 3、水泥：宜用32.5级及其以上硅酸盐、普通硅酸盐或矿渣硅酸盐水泥，宜选用同一批号，颜色一致。
- 4、砂：中砂或粗砂，含泥量不大于5%。
- 5、石子：卵石或碎石，粒径0.5~2.0cm，含泥量不大于2%

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com