

2009年《建筑工程评估》建筑材料讲义三资产评估师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E3_80_8A_c47_644753.htm id="htiy" class="mar10">

(三)水泥

强度等级及应用范围 1.水泥强度等级。水泥强度是指采用水泥胶砂的测定来检验强度，而不是水泥净浆的强度。(1)硅酸盐水泥的强度等级(单位：MPa)为：42.5、42.5R，52.5、52.5R

，62.5、62.5R。(2)普通硅酸盐水泥的强度等级为：32.5

、32.5R，42.5、42.5R，52.5、52.5R。(3)矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥等级为：32.5、32.5R，42.5、42.5R，52.5

、52.5R。2.不同水泥品种的特点及适用范围。不同品种的水泥，有其相应的特性和使用范围，详见表21。总结：普通硅酸盐水泥的应用范围和硅酸盐水泥基本相同。(早强抗冻水化热大)矿渣水泥、粉煤灰水泥、火山灰水泥、复合硅酸盐水泥主要特性(与硅酸盐水泥、普通水泥相比)的共同特性 凝结硬化较慢，早强强度较低，后期强度增长较快.水化热较低，放热速度慢.抗硫酸盐腐蚀和抗水性较好.蒸汽养护适应性好.抗冻性、耐磨性及抗碳化性能较差。例 1、在常用的水泥中，适用于大体积混凝土工程的水泥有(A)。A.矿渣水泥和粉煤灰水泥 B.普通水泥和火山粉水泥 C.矿渣水泥和硅酸盐水泥 D.普通水泥和硅酸盐水泥 例 2、在相同的强度等级的水泥中，早期强度最高的是(D)。A.粉煤灰水泥 B.火山粉水泥 C.矿渣水泥 D.硅酸盐水泥 【把注册资产评估师站加入收藏夹】 【更多资料请访问百考试题注册资产评估师站】 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com

、52.5R。

不同品种的水

泥，有其相应的特性和使用范围，详见表21。总结：普通硅

酸盐水泥的应用范围和硅酸盐水泥基本相同。(早强抗冻水化

热大)矿渣水泥、粉煤灰水泥、火山灰水泥、复合硅酸盐水泥

主要特性(与硅酸盐水泥、普通水泥相比)的共同特性 凝结硬

化较慢，早强强度较低，后期强度增长较快.水化热较低，放

热速度慢.抗硫酸盐腐蚀和抗水性较好.蒸汽养护适应性好.抗

冻性、耐磨性及抗碳化性能较差。例 1、在常用的水泥中，

适用于大体积混凝土工程的水泥有(A)。A.矿渣水泥和粉煤

灰水泥 B.普通水泥和火山粉水泥 C.矿渣水泥和硅酸盐水泥

D.普通水泥和硅酸盐水泥 例 2、在相同的强度等级的水泥中

，早期强度最高的是(D)。A.粉煤灰水泥 B.火山粉水泥 C.

矿渣水泥 D.硅酸盐水泥 【把注册资产评估师站加入收藏夹

】 【更多资料请访问百考试题注册资产评估师站】 100Test

下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com