

09年二级建造师《建筑实务》练习(25)二级建造师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_645780.htm

1. 表示热轧光圆钢筋符号的为()。A. HRB335 B. HPB235 C. HRB400 D. RRB400

2. HPB235级钢筋属()钢。来源：考试大的美女编辑们 A. 低碳 B. 中碳 C. 低合金 D. 高合金

3. HRB335钢筋的强度标准值是()。百考试题论坛 A. 235N/mm^2 B.

335N/mm^2 C. 400N/mm^2 D. 425N/mm^2

4. 建筑钢材的主要成分是()。来源：考试大的美女编辑们 A. 铁

B. 碳 C. 钢 D. 锰

5. 钢筋中的有害元素是()。采集者退散 A. 锰 B. 硅 C. 氧 D. 铁

6. 熟石灰的主要化学成分为()。A. CaO B. CaCO_3 C. Ca(OH)_2 D. CaSO_4

7. 石灰属于()。A. 气硬性胶凝材料 B. 有机非金属材料 C. 水硬性胶凝材料

D. 新型高强材料

8. 石灰不宜在()中使用。A. 干燥环境 B. 地下水位低的环境 C. 潮湿环境 D. 三合土

9. 房屋建筑工程材料中生石灰的化学分子式为()。A.

CaCO_3 B. CaSO_4 C. Ca(OH)_2 D. CaO

10. 生石灰熟化过程为放热反应，放出大量热的同时，体积()。A. 增大1

~2.5倍 B. 缩小50%~75% C. 难以确定 D. 保持不变

11. 某批硅酸盐水泥，经检验其初凝时间不符合规定，则该水泥

为()。来源：考试大 A. 废品 B. 可用于次要工程 C. 可降低强度等级使用

D. 以上说法都不正确

12. ()是影响混凝土和易性的最主要因素。来源：www.100test.com A. 水泥的品种

B. 单位体积用水量 C. 养护时间和温度 D. 砂率

13. 混凝土在短期荷载作用下的变形属于()。A. 非荷载型

变形 D . 荷载型变形 C . 塑性变形 D . 干湿变形 答案 : 1 . B
2 . A 3 . B 4 . A 5 . C 6 . C 7 . A 8 . C 9 . D 10 . A 11 . A 12
. B 13 . B 二级建造师相关新闻 : 09年二级建造师《建筑实务》
练习 (24) 更多信息请访问 : 百考试题二级建造师网校
100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com