

2011年岩土师基础辅导：初次喷射混凝土 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_B2\\_A9\\_c63\\_645182.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_B2_A9_c63_645182.htm) 初次喷射混凝土{来源：考{试大} 在分层喷射混凝土施工中，最先喷射的一层混凝土。初凝后才可施工复喷层。一般为40100毫米厚。喷射前应对岩石表面用高压风、水进行冲洗。复喷混凝土来源：考试大 在分层喷射混凝土施工中，在初次喷射混凝土层上，再进行后续喷射的混凝土层。每层的厚度一般为40100毫米。后一层的喷射施工应在前一层混凝土终凝后进行。若终凝1小时后再进行喷射时，应先用风、水清洗喷层表面。相关推荐：#0000ff>2011年岩土师基础辅导：粘土层#0000ff>2011年岩土师基础辅导：基础中心点的沉降量 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)