

2010年注册资产评估师考试建筑工程基础精选习题(4) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E6_B3_A8_c47_646865.htm 导读：百考试题推出注册资产评估师考试建筑工程基础精选习题帮助考生有效复习，为考试做好充分准备。相关推荐：#0000ff>2010年注册资产评估师

考试建筑工程基础精选习题汇总一、单选题（单选题（共30题，每小题1分，共30分））1、硅酸盐水泥终凝时间不得晚于（ ）。A.45minB.390minC.360minD.450min标准答案：B2、水泥强度等级是以标准水泥砂浆试块，在标准条件（ ）下养护，测定其3天和28天时的抗折强度和抗压强度来确定。A.1天内为温度（ 20 ± 1 ）、湿度90%以上的空气中B.1天后为温度（ 22 ± 1 ）的水中C.1天内为温度（ 20 ± 1 ）、湿度95%以上的空气中D.1天内为温度（ 22 ± 1 ）、湿度90%以上的空气中标准答案：A3、混凝土配合比1:2.3:4.0:0.63是指（ ）的质量比。A.水泥：水：砂子：石子B.水：水泥：砂子：石子C.石子：砂子：水泥：水D.水泥：砂子：石子：水标准答案：D4、凡由硅酸盐水泥熟料0—5%石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料称为（ ）。A.硅酸盐水泥B.普通硅酸盐水泥C.矿渣硅酸盐水泥D.粉煤灰硅酸盐水泥标准答案：A5、用于调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂是（ ）。A.缓凝剂B.减水剂C.引气剂D.防水剂标准答案：A6、熟石膏也称（ ）石膏。A.无水B.半水C.一水D.二水标准答案：B7、在相同强度等级的水泥中，早期强度最高的是（ ）。A.矿渣水泥B.硅酸盐水泥C.粉煤灰水泥D.火山灰水泥标准答案：B8、木材的（ ）强度在实际中最高。A.横纹抗拉B.顺

纹抗拉C.顺纹抗压D.横纹抗压标准答案： C9、 混凝土对原材料石子强度要求应为混凝土强度的（ ）倍以上

。 A.3B.2C.1D.1.5标准答案： D10、 下列不属于烧结砖的为（ ）。 A.蒸压灰砂砖B.普通烧结砖C.烧结多孔砖D.烧结空心砖标

准答案： A 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。

详细请访问 www.100test.com