

2011年二级建造师《市政工程》备考习题(9) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_646159.htm

1. 沥青混合料的松铺系数应根据()等由试铺试压方式确定。 A 混合料类型 B 施工机械 C 运输距离 D 施工气温 E 施工工艺 答案：A B E

2. 热拌沥青混合料的配合比设计分为()等阶段。 A 实验室配合比设计 B 初级配合比设计 C 生产配合比设计 D 目标配合比设计 E 生产配合比验证 答案：C D E 解析：热拌沥青混合料的配合比设计分为C D E三个阶段。

3. 摊铺沥青混合料应做到()等要求。 A 均匀 B 连续 C 不间断 D 多层次 E 缓慢 答案：A B C E 解析：只有缓慢、均匀、连续不间断地摊铺，才能保证平整度符合要求。

4. 沥青混凝土面层铺筑前，基层应符合强度、刚度、干缩与温缩变形、高程要求，基层具有()。 A 稳定性 B 拱度与面层拱度一致 C 表面平整密实 D 抗滑性 E 抗变形性能 答案：A B C

5. 沥青混合料面层复压可采用()压路机，并不宜少于4~6遍。 A 重型轮胎 B 履带式 C 牵引式 D 振动 E 捣实式 答案：A D

6. 采用静力压桩法施工时，选用压桩设备的设计承载力宜大于压桩阻力的()。 A 35% B 40% C 45% D 50% 答案：B

7. 在钻孔灌注桩钻孔过程中，应保持泥浆施工液位，形成()液位差，以保护孔壁免于坍塌。 A 1.5m B 2m C 2.3m D 1.2m 答案：D

8. 制好后的钻孔灌注桩钢筋骨架必须放在()的场地上。存放时，每个加劲筋与地面接触处都垫上()的木方，以免黏上泥土。 A 等高、平整、干燥 B 平整、干燥、等高 C 等长、平整、干燥 D 平整、干燥、等长 答案：B

9. 为确保桩顶质量，在桩顶设计标高以上应加灌一定高度，一般不宜小于()，长柱不宜小于()。

A.0.6m.1.0m B.0.8m.1.0m C 0.5m.1.0m D.1.0m.1.5m 答案：C 解析：桩上端的砼与泥浆接触，会有夹渣、砼强度下降等问题，因此要多浇一部分。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com