

2011年二级建造师《市政工程》备考习题(6) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_646162.htm

- 1.热拌沥青混合料的配合比设计分为()等阶段。 A.实验室配合比设计 B.初始配合比设计 C.生产配合比设计 D.目标配合比设计 E.生产配合比验证 答案：C、D、E
- 2.沥青混凝土面层摊铺后紧跟碾压工序，压实分()等阶段。 A.稳压 B.初压 C.复压 D.终压 E.追密压实 答案：B、C、D
- 3.石料应有足够的强度和耐磨性能，用于城市主干路、快速路的沥青表面层粗集料的压碎值应不大于()。 A.26% B.28% C.30% D.32% 答案：A
- 4.路基可能产生不均匀沉降或不均匀变形时，宜加设()。 A.防冻垫层 B.排水垫层 C.半刚性垫层 D.刚性垫层 答案：C. 试题解析：加设半刚性垫层可以有效的防治路基可能产生不均匀沉降或不均匀变形。
- 5.基层的宽度应根据混凝土面层施工方式的不同比混凝土面层每侧至少宽出300mm或500mm或650mm，与上述宽出宽度相对应的施工方式为()。 A.小型机具施工，轨模式摊铺机施工，滑模式摊铺机施工 B.轨模式摊铺机施工，滑模式摊铺机施工，小型机具施工 C.滑模式摊铺机施工，小型机具施工，轨模式摊铺机施工 D.轨模式摊铺机施工，小型机具施工，滑模式摊铺机施工 答案：A
- 6.在温度和湿度状况不良的城市道路上，应设置垫层，以改善路面结构的使用性能。垫层分为()。 A.防冻垫层 B.隔水垫层 C.排水垫层 D.半刚性垫层 E.刚性垫层 答案：A、C、D
- 7.城市道路的水泥混凝土路面应严格控制水灰比，最大水灰比不应大于()。 A.0.48 B.0.50 C.0.52 D.0.54 答案：A
- 8.当水泥混凝土强度达到设计强度()时可采用切缝机切割

缩缝。 A.15% ~ 20% B.20% ~ 25% C.25% ~ 30% D.30% ~ 35% 答案：C

9.用作路面的水泥混凝土拌合物每立方米水泥用量不应小于()kg。 A.320 B.300 C.280 D.270 答案：B

10.水泥混凝土面层组成材料中，粗集料最大粒径碎石不应大于()mm。 A.36.5 B.31.5 C.26.5 D.21.5 答案：B

11.常用的水泥混凝土路面的现场养护方法有()等。 A.湿法养护 B.恒温养护 C.干法养护 D.薄膜养护 E.高温养护 答案：A、D

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com