

2011年一级注册建筑师考试建筑经济施工押密试题10 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_80_c57_646658.htm

1、施工温度超过30℃的夏季，要求混合砂浆在拌合后()小时内用完。 A、2 B、3 C、4 D、8

答案：B 解析：施工温度超过30℃的夏季，要求混合砂浆在拌合后3小时内用完。

2、冷拔低碳钢丝是经过多次冷拔而成。每次冷拔压缩率为()。 A、1.1~1.15 B、1.1~1.5 C、1.0~1.2 D、1.0~1.5

答案：A 解析：冷拔低碳钢丝是经过多次冷拔而成。每次冷拔压缩率为1.1~1.15。

3、用直径40mm以上钢筋施工时，切断的方法用()。 A、氧乙炔焰 B、钢筋切断机 C、手动剪断器 D、拉断

答案：A 解析：手动剪断器，用于切断

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com