

一级注册建筑师:2005材料与构造考题(二) PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E6_B3_A8_E5_c57_90085.htm 13. 属于A级材料的是：

石膏板 14. 天然石材的耐久性最低的是：D A.砂岩 B.花岗岩 C.大理岩 D.石灰岩 耐久年限(年):花岗岩.75~200 石灰岩:20~40 砂岩:20~200 大理石:40~100.石材耐久年限以组织细密,含硅酸盐者佳.古代三大石材.花岗岩.大理石.砂岩.就可证明.(以上

由OKAY2005朋友提供 - - 节选自《建筑材料手册》) 15. 防水混凝土厚度最小250 16. 砖砌体宜用什么砂砌筑:B A.粗砂 B.

中砂 C.细砂 D.特细砂 17. 引气剂对混凝土的影响，何者不对:C A.降低强度 B.改善保水性 C.降低抗渗性 D.提高抗冻性

18. 一般情况下应选用何种水泥：C A.矿渣水泥 B.火山灰水泥 C.硅酸岩水泥 D.粉煤灰水泥 19. 下列非活性掺料为：石灰石

20. 凝结速度随温度提高而缓慢，应为加速 21. 海拔高

度=0.2Gy的5级人防顶板厚度为：360 22. 水泥的主要成分下列那个不是：选择游离氧化钙 23. 全由楠木制成的建筑：B A.故

宫的太和殿 B.长陵的陵恩殿 C.？ D.天坛的祈年殿 长陵陵恩殿

，是目前中国为数不多的大型楠木殿宇，规模大，等级高，用料考究。它坐落在三层汉白玉石栏杆围绕的须弥座式台基上。顶部为中国古建最高等级的重檐庑殿式，面阔九间（通阔66.56米），进深五间（通深29.12米），象征着皇帝的“九五”之位。支撑殿顶的60根楠木大柱十分粗壮，最粗的一根重檐金柱，高12.58米，底径达到1.124米，为世间罕见佳木。

24. 室内木材防腐 不能选用的材料：D（沥青浆膏有恶臭） A.氟化钠 B.硼铬合剂 C.铜铬合剂 D.沥青浆膏 25. 无保护的钢屋

24. 室内木材防腐 不能选用的材料：D（沥青浆膏有恶臭） A.氟化钠 B.硼铬合剂 C.铜铬合剂 D.沥青浆膏 25. 无保护的钢屋

架耐火极限为：0.25H 26. 钢材中有害的元素为：P 27. 冷拉提高了钢材的何种性能：屈服强度 28. Mn对钢材性能影响那种不对：C A.提高强度 B.降低冷脆性 C.提高可焊性 D.提高硬度 我选可焊性 书上没写这一点 有不同意见--见执业网教材《建筑结构》P196倒数第三行：锰对钢是有益元素，。。。锰能消除钢液中所含的氧，又能与硫化合，消除硫对钢的热脆（高温时使钢产生裂纹）影响。适量的锰，可提高钢的强度同时不影响钢的塑性和冲击韧性。但含量过高，则又可降低钢的可焊性。。。 锰降低可焊性,锰降低硫引起的热脆性,并不代表就不降低冷脆性.材料手册上有.更强调降低冷脆性, 29. 哪种东西不能涂石膏制品：水玻璃 30. 膨胀珍珠岩比例：D A.1/6 B.1/8 C.1/10 D.1/12 31. 生石灰熟化后为消石灰Ca(OH) 32. 混凝土采用何种发泡剂：铝粉 33. 建筑石膏是在多少度得到的：A A.150-170 B.300-800 C.200-300 D.150-250 34. 岩棉是由什么制成的：玄武岩 35. 石油沥青的组成中何者是有害的：蜡 36. 水泥漆是由什么做成的？氯化橡胶 37. 玻璃钢是由什么做的？不饱和聚脂树脂 玻璃钢的树脂成分一般有不饱和聚脂树脂、酚醛树脂、呋喃树脂及环氧树脂；其中，不饱和聚脂树脂最常用。（节选自《建筑材料手册》） 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com